



VOCE DI CAPITOLATO

**PREPARATO DI PARTICOLARI MISCELE PER
LA FORMAZIONE DI INTONACI DEUMIDIFICANTI.**



Effettuare l'intonaco sulle murature fuori terra interessate da risalita capillare di umidità utilizzando una malta bastarda additivata con **DEO**, additivo in polvere per la formazione di intonaci macroporosi a bolle collegate esente da tensioattivi, con porosità finale > 40% , permeabilità $\leq 1,58 \times 10^{-11}$, fattore di resistenza al vapore < 12,3.

Il rapporto di additivazione sarà di 1 kg di additivo ogni 50 kg di legante. L'intonaco non dovrà avere spessore inferiore a 2 cm in nessun punto, la finitura andrà eseguita con stabilitura di calce additivata anch'essa con DEO in ragione di 1 kg di additivo ogni 200 kg di malta. L'intonaco così confezionato andrà applicato su entrambi i lati della muratura per un'altezza superiore di un metro rispetto alla zona ammalorata.