



**CEMENTIZI**

**DURIFLEX**

**SCHEDA TECNICA**

**RIVESTIMENTO ELASTICO, FLESSIBILE,  
CAPACE DI COPRIRE LE MICROFESSURAZIONI DEL CALCESTRUZZO**

**DURIFLEX** è un prodotto bicomponente per finiture in strati sottili (componente "A" a base cementizia in polvere e componente liquido "B" a base di dispersione di materie sintetiche) privo di solventi. E' un prodotto plastoelastico ed è in grado di coprire e proteggere le microfessurazioni superficiali del calcestruzzo.



**Impiego**

**DURIFLEX** viene consigliato nei seguenti campi di applicazione:  
• Per l'impermeabilizzazione e la protezione di opere in calcestruzzo



**Vantaggi e benefici**

- **DURIFLEX** allo stato indurito è molto resistente allo strappo, anche a basse temperature.
- E' plastoelastico fino ad una temperatura di -30° C, impermeabile all'acqua ma permeabile al vapore acqueo, il che significa un efficace contrasto alla carbonatazione.
- La resistenza ai raggi UV si ottiene applicando successivamente la pittura elastica DURIMENT EF.
- **DURIFLEX** si contraddistingue per la sua ottima aderenza al bitume vecchio, al calcestruzzo vecchio e nuovo, al cartone catramato per coperture, metallo, legno, mattoni, pannelli di polistirolo, poliuretanic in espanso rigido ecc.

**Componente A (polvere)**

Aspetto:	Polvere
Colore:	Grigio cemento
Granulometria massima:	0,3 mm
Peso sp. apparente:	Circa 1.350 Kg/m <sup>3</sup>
Valore pH:	Circa 12 in soluzione satura

**Componente B (liquido di miscelazione)**

Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco lattiginoso
Densità:	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Percentuale di solido:	Circa 58 %
Punto di congelamento:	0°C
Valore pH a +20° C:	7 o 8

**Miscela pronta (stucco per superfici)**

Classe di esposizione:	XF4
Spessore strato indurito:	Circa 2,5 mm
Resistenza alla flessione 28 gg:	Circa 1,70 MPa
Copertura fessure a -15°C:	Circa 1,2 mm
Permeabilità CO <sup>2</sup> :	Circa 83 m
Permeabilità al vapore acqueo:	Circa 1,9 m
Penetrazione ione cloruro:	Circa 0,08 %
Temperatura di lavorazione:	+5° C o +30° C
Temperatura del sottofondo:	> +5°C



**CEMENTIZI**

**DURIFLEX**

### Modalità Applicative

**DURIFLEX** viene fornito nei componenti predosati.

La polvere (componente A) va sempre versata nel componente liquido (B) e mescolata fino ad ottenere un' impasto privo di grumi ed omogeneo.

Per l'applicazione a spruzzo, a spatola o a rullo potrà essere aggiunta in minima misura dell'acqua.

Utilizzare opportuni agitatori meccanici tali da evitare inglobamenti d'aria.

Il tempo di lavorazione di **DURIFLEX** è di 30 minuti a +20° C ed ad una temperatura di +25° C al massimo di 20 minuti.

Il sottofondo deve essere privo di polvere, oli e grassi.

Per migliorare l'aderenza ed anche il consolidamento del supporto

è indispensabile applicare una mano come primer di **DURIFLEX** + 30 % d'acqua.

Dopo 30 minuti circa il rivestimento elastico **DURIFLEX**

verrà applicato formando uno strato spesso circa 1 mm.

Successivamente sarà applicato il secondo strato (fresco su fresco prima della formazione della pellicola superficiale) dello spessore, anche in questo caso, di almeno 1 mm.

Su piccole superfici **DURIFLEX** va applicato a rullo e dovrà formare uno strato sottile (circa 1 mm).

Una volta che questo strato avrà raggiunto una resistenza sufficiente per poter essere ulteriormente lavorato (il tempo di attesa dipende dallo spessore dello strato, dalla temperatura e dall'umidità relativa), verrà applicato il secondo strato così da formare uno spessore complessivo di circa 2 mm (spessore dello strato asciutto).

Per migliorare la resistenza meccanica di **DURIFLEX** ma anche per controllare lo spessore dello strato, può essere inserita una rete porta-intonaco.

In caso di presenza di punti di giunzione fra materiali nel sottofondo, di linee di separazione nella costruzione e movimenti continui dovranno essere realizzate opportune fugature.

Un post-trattamento non è necessario, ma le superfici vanno protette dalla pioggia e dall'acqua corrente fino al completo indurimento (circa 2 giorni).

In presenza di elevata umidità atmosferica il tempo d'indurimento aumenta

La lavorazione del prodotto ad un'umidità atmosferica maggiore del 90 % non è ammissibile.

**DURIFLEX** non deve entrare in contatto con acqua durante l'indurimento, perchè si formano immediatamente efflorescenze sulla superficie (macchie bianche).

Tutto questo può succedere nel caso in cui sulla superficie il punto di condensa sia troppo basso.

Gli attrezzi vanno lavati immediatamente dopo l'uso

Si consiglia l'uso di guanti protettivi.

### Preparazione al supporto

Il sottofondo deve essere privo di polvere, oli e grassi.

Per pretrattare il supporto si utilizza come fondo il rivestimento elastico **DURIFLEX** (componente A + componente B) diluito al 30 % con acqua, applicato a rullo.

Per impedire la formazione di bolle, il supporto in calcestruzzo va stuccato.

### Dosaggio

Circa 2,5 Kg/m<sup>2</sup>/mm

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.



**SYSTEM**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

TECNOLOGIE  
IMPERMEABILIZZANTI

[www.ital-systemtec.it](http://www.ital-systemtec.it)  
[info@ital-systemtec.it](mailto:info@ital-systemtec.it)