



## **SCHEDA TECNICA**

GEOTESSILE NONTESSUTO IN POLIESTERE COESIONATO MEDIANTE AGUGLIATURA MECCANICA E CALANDRATURA, CON ESCLUSIONE DI COLLANTI, LEGANTI CHIMICI O MATERIALE RICICLATO POST-CONSUMATORE.

Caratteristiche fisiche



## Dati Tecnici

|   |   |  |              | %                | (unità)               |
|---|---|--|--------------|------------------|-----------------------|
| Massa areica  | [EN ISO 9864]                           | 100  | g/m2         | +/- 10           | +/- 10                |
| Spessore  | [EN ISO 9863-1] 2 kPa                   | 0,70   | mm           | +/- 20           | +/- 0,14              |
| Caratteristiche meccaniche                          | Norme                                   | Valore   | U.M.         | Tolleranza %     | Tolleranza<br>(unità) |
| Resistenza a trazione                               | [EN ISO 10319] MD<br>[EN ISO 10319] CMD | 3,6<br>3,6   | kN/m<br>kN/m | - 10<br>- 10     | - 0,4<br>- 0,4        |
| Allungamento al carico<br>massimo                   | [EN ISO 10319] MD<br>[EN ISO 10319] CMD | 50,0<br>80,0   | %<br>%       | +/- 30<br>+/- 30 | +/- 15,0<br>+/- 24,0  |
| Resistenza al<br>punzonamento statico CBR           | [EN ISO 12236]                          | 0,50   | kN           | - 10             | - 0,05                |
| Resistenza al<br>punzonamento dinamico<br>cone drop | [EN ISO 13433]                          | > 50   | mm           |                  |                       |
| Caratteristiche idrauliche                          | Norme                                   | Valore   | U.M.         | Tolleranza %     | Tolleranza<br>(unità) |
| Permeabilità verticale                              | [EN ISO 11058] qn                       | 100  | l/m2s        | - 30             | - 30                  |
| Apertura caratteristica                             | [EN ISO 12956]                          | 100  | μm           | +/- 30           | +/- 30                |
| Caratteristiche di durabilità                       |   |  |              |                  |                       |
| Resistenza agli agenti<br>atmosferici               | [EN 12224]                              | Da coprire entro 15 giorni dall'installazione.   |              |                  |                       |
| Durata di vita in servizio                          | [-]                                     | Previsione di durabilità minima di 5 anni per<br>applicazioni non di rinforzo in terreni naturali<br>con 4 <ph< td=""></ph<> |              |                  |                       |

Norme

Valore

U.M

Tolleranza

Tolleranza

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, I 'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre ili nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivi per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.

