

CRISTAL MIX

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ET D'AUTO-SCELLEMENT DU BÉTON PAR CRISTALLISATION INTÉRIEURE

CRISTAL MIX est un produit en poudre pour béton qui présente la propriété unique de former des cristaux qui rendent la masse étanche de façon permanente. CRISTAL MIX est ajouté dans la bétonnière portée pendant le processus de mélange ou, dans des cas particuliers, directement dans la centrale à béton. Le composant organique très avancé du produit réagit à l'eau et aux particules non hydratées du ciment en formant des cristaux en forme d'aiguilles; ces cristaux se développent et migrent à travers le béton en remplissant les capillaires et les vides microscopiques, qui, sinon, pourraient constituer des passages pour l'eau. CRISTAL MIX optimise le processus d'hydratation naturelle du ciment, en augmentant sa résistance à la compression et en réduisant considérablement les fissures causées par le retrait plastique. La caractéristique qui fait du CRISTAL MIX un produit d'une fiabilité exemplaire est sa capacité d'auto-scellement dans la durée : les composants chimiques organiques restent dormants dans le béton et, si des craquelures et des petites fissures se forment même bien longtemps après la pose, CRISTAL MIX est réactivé par la pénétration d'une autre eau. Les fissures sont ainsi scellées de façon autonome, sans coûts supplémentaires d'entretien. CRISTAL MIX transforme le béton en une membrane d'étanchéité aux vertus de durabilité et d'auto-réparation exceptionnelles.







Les vérification menées démontrent que l'ajour de CRISTAL MIX au béton

ne comporte pas de variation substantielle des caractéristiques chimiques et physiques du béton lui-même.

Les variations portent exclusivement sur les propriété microstructurelles de la pâte de ciment, comme indiqué par les photos au microscope à commande électronique.

Utilisation

- Toutes les fondations en béton souterraines
- Piscines
- Murs et sols en béton
- Systèmes d'égouts et de traitement des eaux
- Produits préfabriqués
- Tours d'incendie et reservoirs d'eau
- Revêtement de ponts
- Systèmes de tunnels et passages souterrains
- Parkings
- Tuyauteries
- Strucuteres maritimes









TECHNOLOGIES D'ÉTANCHÉISATION www.ital-systemtec.it info@ital-systemtec.it



CRISTAL MIX

Advantages

- Réduit la possibilité de fissures causées par le retrait plastique du béton jusqu'à 60 %
- Arrête la pénétration de polluants transportés par l'eau
- Réduit le total des coûts grâce à une durée plus longue.
- Facile à utiliser (il suffit de l'ajouter au mélange de béton)
- Moins de possibilités d'erreurs et pas d'obstacle à la productivité. Augmente la productivité, baisse les coûts et augmente la durabilité
- Coûts d'application très bas
- Coupe l'eau soumise à une forte pression hydrostatique.
- Arrêter la pénétration du béton par l'eau dans des situations critiques
- Auto-scelle les fissures jusqu'à 0,6 mm
- Réduit les coûts d'entretien
- Augmente la durée du béton
- Pas de système de protection requis

Modes d'après d'application

Le protocole d'utilisation PU CL3.

Dosage

Le dosage est de 2 % par rapport au ciment = 2 kg de CRISTAL MIX pour 100 kg de ciment ; 6 kg de CRISTAL MIX tous les 300 kg de mortier. Le béton à plus forte teneur en ciment aura besoin d'une quantité de CRISTAL MIX proportionnellement supérieure. Remarques : CRISTAL MIX n'est mesuré que par rapport au ciment et aux composants du ciment comme la cendre volante et les microsilicates, et pas par rapport à la composition complète du béton. Veiller à ne pas introduire d'eau, de sable ou d'agrégats parmi les composants.

Données Techniques

| Conception du béton | Unité | Quantité | | |
|--|-------|----------|--|--|
| Quantité de ciment | | | | |
| Cemento II/A-LL 42,5 (Superbeton CE 0925-CPD-Ce an. 45/2006) | Kg/m³ | 300 | | |
| Agrégats | | | | |
| Sable (Superbeton CE 1305-CPD-0108 | Kg/m³ | 1.060 | | |
| Gravier (Superbeton CE 1305-CPD-0108) | Kg/m³ | 870 | | |
| Eau | | | | |
| Densité théorique du ciment frais | | 2396,8 | | |
| Rapport théorique eau/ciment | | 0,55 | | |
| Additif | | | | |
| CRISTAL MIX (2%) | Kg/m³ | 6 | | |

| Type de béton | |
|-----------------------------------|-----|
| Résistance à la compression (Mpa) | 30 |
| Consistance | S4 |
| Classe d'exposition | XC2 |
| Rapport A/C | 0,6 |





| Coleur: | Grise |
|--|--------------------------|
| Aspect: | Granules de poudre |
| Dimensions max. des particules: | 30 mesh US |
| Solides: | 100% |
| Densité apparente: | 1,4 |
| PH: | 12 |
| Résistance à l'eau | Pression de tête150 m |
| Teneur en chlorure: | < 0,01 |
| Teneur en alcali: | < 8 % |
| Augmentation de la résistance à la compression | + 5 % (EN 12390-3) |
| du béton | |
| Réduction de l'absorption d'eau | 40 % tot 60 % (EN 480-5) |

| Propriétés du béton frais | Norme utilisée | Mélange Tel quel | CRISTAL MIX (2%) |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Slump (mm) – 40 min | UNI EN 12350/2 | 20 | 18 |
| Masse volumique (kg/m3) | UNI EN 12350/6 | 2.447,8 | 2.427,9 |
| Teneur en air (%) | UNI EN 12350/7 | 2,0 | 3,3 |

| Propriété du béton frais | Norme Utilisée | Mélange Tel quel | CRISTAL MIX (2%) |
|---|----------------|---------------------|------------------|
| Résistance à la pression (Mpa) a 28 jours | UNI EN 12390/3 | 34,6 | 38,2 |

Conservation Conserver en milieu sec. Les seaux ouverts risquent de se détériorer s'ils sont exposés à l'humidité.

Avvertisement Sanitaires

D' après la fiche décurité du produits.

Conditionnement Seaux de 25 Kg.

Les informations sont fournies en toute bonne foi et sans aucune garantie. L'application, l'utilisation et le traitement de ces produits échappent à notre contrôle et, par là même, à notre responsabilité. La responsabilité en raison d'une mauvaise application ou pour toute autre raison, quel que soit le type de dommages, se limite toujours à la valeur des marchandises fournies par SYSTEM TECHNOLOGY. Les produits et les systèmes sont fabriqués selon des critères de qualité élevés.



TECHNOLOGIES
D' ÉTANCHÉISATION