KOLL FLEX

SCHEDA TECNICA

ADESIVO CEMENTIZIO AD ALTE PRESTAZIONI, A SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO

KOLL FLEX è un adesivo cementizio (C) migliorato (2), resistente allo scivolamento (T) e con tempo aperto allungato (E) di Classe C2TE.

Impiego

Incollaggio in esterno o interno di marmi, ceramiche e mosaici di ogni tipo, a parete, pavimento o soffitto.
Il prodotto è idoneo anche per l'incollaggio di sistemi a "cappotto", come il polistirolo espanso, la lana di roccia o di vetro, ed i pannelli fono assorbenti.

Colori di serie

Bianco

Modalità Applicative

I supporti devono essere conformi alla Norma Uni 11493-1, e devono essere piani e privi di parti friabili e/o incoerenti. I supporti non devono presentare eccessivo ritiro dopo la posa delle piastrelle, gli intonaci devono avere una maturazione di almeno 1 settimana per ogni centimetro di spessore, mentre i massetti devono avere la maturazione di 28 giorni. I supporti in gesso o anidrite, devono avere una umidità inferiore allo 0,5%, ed essere preceduti da idoneo primer, prima della posa della colla cementizia. La colla va impastata con acqua, lasciata riposare per circa 5 minuti e ripresa prima della posa. L'applicazione va eseguita con spatola dentata, preceduta da una leggera "bagnatura" del supporto con la colla stessa, applicata a strato sottile con il lato liscio della spatola.

Dati Tecnici

DATO TECNICO	METODO	UN. MIS.	NTERVALLO DI VALORI
Peso specifico polvere		Kg/lt.	1,35±0,050
Resistenza agli alcali e solventi			Ottima
Adesione: dopo 28 giorni dopo azione del calore dopo immersione in acqua dopo cicli gelo-disgelo	EN 1348	N/mm²	 2,20 2,20 1,50 1,70
Temperatura di applicazione			Da +5°C a +40°C
Temperatura di applicazione			
Tempo aperto	EN 1346	min	30
Tempo di registrazione		min	45
Pedonabilità		h	24 circa
Granulometria massima		µ	700
Acqua di impasto		%	28-32

KOLL FLEX

Temperatura d'applicazione	30 minuti
Temperatura d'esercizio	Da-30 a +90°C del supporto
Consumo	Piastrelle: 3 Kg/Mq
Conservazione	Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per 6 mesi. Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.
Confezione	Sacchi in carta 25 Kg su pedane da 1500 KG

CE
ADESIVI PER PIASTRELLE
EN 12004-1
DESIGNAZIONE
C2TE

Avvertenze: Il prodotto contiene cemento, che a contatto con il sudore o altri fluidi corporei, può creare reazioni alcaline irritanti, e su soggetti predisposti anche allergie cutanee.
Le informazioni sopra riportate, pur essendo frutto della nostra pratica ed esperienza, vanno confermate da esaurienti applicazione pratiche.
Pertanto è responsabilità di chi utilizza il prodotto, verificarne la destinazione d'uso che se ne fa, e se ne assume la responsabilità.

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, I 'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro contr ollo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valor e delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.